

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



76-20

МГНОВЕННЫЙ КЛЕЙ-ГЕЛЬ

Продукт:	МГНОВЕННЫЙ КЛЕЙ-ГЕЛЬ, прозрачный, бесцветный	
Область применения:	Для всех гладких и пористых поверхностей, металла, резины, кожи, пластика, кожи, фарфора, короткое время затвердевания, не капает и не течет (вязкость 50 000 мПа*с)	
Характеристики продукта:	этилцианакрилат, затвердевающий от влаги воздуха, текучий:	
Технические характеристики:	Вязкость:	50 000 мПа*с при 20°C
	Плотность:	1,08 г/см ³
	Температура вспышки	85°C
	Ручная прочность:	20-60 с
	Окончательная прочность:	24 часа
	Способность к заполнению зазоров:	0,5 мм
	Продолжительность хранения при температуре от 5°C до 8°C в затвердевшем состоянии:	12 месяцев
	Термостойкость:	от -60°C до +80°C
	Температура плавления:	190°C
Прочность на растяжение и сдвиг:	19 Н/мм ²	
Указания по применению:	Склеиваемые детали должны быть чистыми, без масла и жира. Нанести мгновенный клей тонким слоем с одной стороны и прижать детали друг к другу. Ручная прочность достигается через несколько секунд, окончательная прочность – через 24 часа. Для ускорения затвердевания можно использовать активатор METAFLUX 76-01.	
Текстовые указания по безопасности:	Раздражающий Опасность! В течение нескольких секунд склеивает кожу и веки. Держать в месте, недоступном для детей. Хранить в прохладном месте	
Форма поставки:	20-граммовый тубик	Упаковка = 20 тубиков

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

